

Skötselinstruktion

- rengöring/eftervård av exteriöra målade, laserade och lackerade ytor



Skador som uppkommer på ytskikt vid transport eller montering skall repareras omgående, kontroll skall utföras direkt efter montering av detaljer. Alla utvändiga ytor skall kontrolleras årligen.

Målade och lackerade ytor

Finns det blåsor, sprickor eller om färgen har flagnat, skall underhållsmålning utföras omgående enligt följande:

- Tvätta ytan med mild alkalisk tvättvätska.
- Slipa bort sprucken och löst sittande färg och skrapa bort eventuell kåda som kan ha trängt ut.
- Laga eventuella springor i t.ex. hörnsammanfogningar med elastisk tätmassa.
- Fläckbättra på renskrapat trä med alkydgrundfärg. Stryk hela ytan utvändigt med alkydfärg eller akrylatfärg lämplig för målning utomhus.

Laserade och klarlackerade ytor

Om du upptäcker blåsor, sprickor, flagningar eller om ytan har eroderat skall underhållsmålning utföras omgående enligt följande:

- Tvätta ytan med mild alkalisk tvättvätska.
- Slipa bort sprucken och löst sittande lasyr och lack, skrapa bort eventuell kåda som kan ha trängt ut.
- Laga eventuella springor i t.ex. hörnsammanfogningar med elastisk transparent tätmassa.
- Fläckbättra på renskrapat trä med lasyr. Stryk hela ytan utvändigt med alkyd/oljelack eller vattenburen akrylatlack lämplig för målning utomhus.

Beroende på klimatiska förhållanden, solläge mm. påverkas ytbehandlingen olika. En yta placerat i söderläge fordrar tätare underhåll än ytor i norrläge. Ytbehandla ej vid regn eller om träet är fuktigt.